



centro ricerca sviluppo
Laboratorio prove settore legno e legno

CATAS S.p.A.
C.F. P. IVA: 01318830303
Reg. Imp. Ud. 20663
R.T.A. Ud. 19801
Cap. Soc. € 1.000.000,00

Sede:
Via Antica, 11
I-33018 San Giovanni al Natisone Ud.
Tel. 0432.747211 Fax
Tel. 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazione@catas.com

Uffici:
Via Bealle, 5
I-20045 Lussino Mi
Tel. 039.461567
Fax 039.461565
e-mail: catas2@tin.it

Chiuso a 01:57

EURIFI

EUROPEAN UNION

Protocollo:	15555 / 3	Spett. MILESI S.P.A.	
Data Ricevimento:	03-02-2001	VIA T. TASSO 10	
Data Esecuzione:	05-02-2001	20123 MILANO (MI)	
Data Emissione:	22-02-2002	ITALY	
Denominaz. campione:	XHT 110 - XBT 10 - XKT 110		

RICEVUTO
04 MAR. 2002
A:

Invecchiamento naturale EN 927-3/00

Ciclo di verniciatura

Classificazione secondo EN 927-1:

BUILD = alto (280µm)

BRILLANTEZZA = semimatto

POTERE COPRENTE = semitrasparente

Campionamento: effettuato dal richiedente

Applicazione: effettuata dal richiedente

Specie legnosa utilizzata come substrato: Pinus silvestris

Esposizione

Data inizio: 5-2-2001

Data fine: 5-2-2002

Luogo: San Giovanni al Natisone (UD)

Risultati della prova:

I risultati della variazione di colore sono ricavati da misure ripetute sul campione prima e dopo la prova.

Blistering ISO 4628-2 0 = nessuno 5 = notevole	Cracking ISO4628-4 0 = nessuno 5 = notevole	Flaking ISO4628-5 0 = nessuno 5 = notevole	Adhesion ISO2409 0 = Ottima 5 = Scarsa
0	0	0	0

Variazione di colore (DE*) ISO7724-3	Variazione di brillantezza ISO2813	Chalking ISO4628-6 0 = nessuno 5 = notevole	Mould Growth ISO 4628-5 0 = Ottima 5 = Scarsa
2,73	Iniziale = 27,7 Finale = 31,1 DGloss = +3,4	0	0

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Sferenza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.



centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-legnami da

CATAS S.p.A.
C.E. - E.I.V.A. IT 01818650305
Reg. Imp. 14/20663
R.E.A. Ud 198012
Cap. Soc. € 660.000 i.v.

Sede:
Via Antica, 11
I - 33018 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Limone Mi
Tel. 039.161567
Fax 039.161565
e-mail: catas2@nettech.it



Protocollo: 15556 / 3

Data Ricevimento: 03-02-2001

Data Esecuzione: 05-02-2001

Data Emissione: 22-02-2002

Denominaz.campione: XHT 16 - XBC 2 - XGC 63

Spett. MILESI S.P.A.
VIA T. TASSO 10
20123 MILANO (MI)
ITALY

Invecchiamento naturale EN 927-3/00

Ciclo di verniciatura

Classificazione secondo EN 927-1:

BUILD = alto (400µm)

BRILLANTEZZA = semimatto

POTERE COPRENTE = opaco

Campionamento: effettuato dal richiedente

Applicazione: effettuata dal richiedente

Specie legnosa utilizzata come substrato: Pinus silvestris

Esposizione

Data inizio: 5-2-2001

Data fine: 5-2-2002

Luogo: San Giovanni al Natisone (UD)

Risultati della prova:

I risultati della variazione di colore sono ricavati da misure ripetute sul campione prima e dopo la prova.

*SPECIALI VERIFICHE
SPECIALMENTE*

Blistering ISO 4628-2 0 = nessuno 5 = notevole	Cracking ISO4628-4 0 = nessuno 5 = notevole	Flaking ISO4628-5 0 = nessuno 5 = notevole	Adhesion ISO2409 0 = Ottima 5 = Scarsa
0	0	0	0

SCALING (C) BRISCLA F...

Variazione di colore (DE*) ISO7724-3	Variazione di brillantezza ISO2813	Chalking ISO4628-6 0 = nessuno 5 = notevole	Mould Growth ISO 4628-5 0 = Ottima 5 = Scarsa
2,91	Iniziale = 33,7 Finale = 34,5 DGloss = +0,8	0	0

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Sceranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.